

DESOI®

Nachträgliche Verankerung mit

DESOI SPIRALANKERSYSTEM ANKER PLUS W

Ancrage supplémentaire avec

DESOI SYSTÈME DE TIRANT HÉLICOÏDAL TIRANT PLUS W



Wenn bei zweischaligem Mauerwerk die Verbindung zwischen Vormauerschale und Tragschale nicht mehr oder nur noch teilweise gegeben ist, ist das DESOI Spiralankersystem Anker Plus W die ideale Lösung, um die beiden Mauerschalen nachträglich miteinander zu verankern. Das System besteht aus dem DESOI Anker Plus W und dem DESOI Spiralankermörtel.

Ziel der durchgeführten Prüfungen

- Ermittlung von Referenzwerten für Baustellenversuche an den in Mauerwerkssteinen eingemörteilten Spiralankern gemäß technischen Regeln des DIBt
- Bestimmung der Tragfähigkeit des Ankersystems zur Verwendung als nachträgliche Verankerung von Vormauerschalen bei zweischaligem Mauerwerk

Hinweis: Als Verankerungsgrund wurden Vollsteine aus Mauerziegel (Mz) und Kalksandsteine (KS) untersucht

Wesentliche Ergebnisse der MPA Stuttgart aus den Auszugsversuchen an nachträglich in Mauerwerksteine eingemörteilten DESOI Anker Plus W

Die charakteristische Tragfähigkeit eines einzelnen Spiralankers unter Zugbeanspruchung beträgt:

- bezogen auf die normierte Druckfestigkeit f_b :
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ für Mauerziegel Mz
 $N_{Rk} = 1,5 \text{ kN}$ für Kalksandstein KS
- bezogen auf die Druckfestigkeit f_{test} zum Zeitpunkt der Prüfung:
 $N_{Rk} = 3,5 \text{ kN}$ für Mauerziegel Mz
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ für Kalksandstein KS

Vorteile und Nutzen

- Minimaler Eingriff ins Mauerwerk
- Einsetzbar für fast alle Mauerwerksarten
- Aufnahme von Zug- und Scherkräften

Ausführungshinweise


Der Anker Plus W wird in den Spiralankermörtel eingedreht. Die Verdrillung des Spiralankers bewirkt einen höheren Haftverbund zwischen den beiden Systemkomponenten. Die thixotrope Konsistenz des Spiralankermörtels verhindert das Abfließen in Zwischen- und Hohlräume. Der DESOI Anker Plus W aus austenitischem Edelstahl (1.4301) hat einen Nenndurchmesser von 8 mm und ist in Zuschnitten zwischen 180 mm und 400 mm (in 20 mm Schritten) erhältlich.

Interpretation und Schlussfolgerungen

- Die erforderliche Tragfähigkeit eines einzelnen Spiralankers unter Zugbeanspruchung wird gegenüber der Norm von jeweils 1kN sicher überschritten, selbst unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. mangelhafte Reinigung des Bohrloches, ungenügende Einbindetiefe des Spiralankers usw., nehmen die Anker bei 1mm Verschiebung mindestens eine Zuglast von 1kN auf
- Max. Abstand der Mauerwerksschalen 150mm
- Einbau der Anker Plus W:
 - Mindesteinbindetiefe in Mauerziegel = 102mm
 - Mindesteinbindetiefe in Kalksandsteine = 95mm

Nicht geprüft ist die Funktionsfähigkeit der Anker bei hohen oder niedrigen Temperaturen, verkürzter Aushärtezeit, Dauerlasten und unter Frost- und Taubedingungen. Diese Faktoren sollten am Objekt oder für den vorgesehenen Verwendungszweck durch den Verantwortlichen ermittelt werden.

Vormauerschale mit Luftsicht | Mur de parement avec couche d'air



Weitere Informationen

- Fachliche Stellungnahme der DESOI GmbH mit technischen Hinweisen und Methodik zur Ausführung, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH
- Prüfungsbericht der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (Prüfungsbericht 903 3888 000 vom 22.03.2018)

[Video](#) | [Video](#)



Si la liaison entre la coque de parement et la coque porteuse n'est plus ou seulement partiellement réalisée dans la maçonnerie à double paroi, le DESOI Système de tirant hélicoïdal Tirant Plus W est la solution idéale pour l'ancrage ultérieur des deux coques murales ensemble. Le système se compose du DESOI Tirant Plus W et du mortier d'ancrage DESOI.

Objectif des audits réalisés

- Détermination des valeurs de référence pour les essais de chantier sur les tirants hélicoïdaux coulés dans les briques de maçonnerie selon les règles techniques du DIBt
- Détermination de la capacité portante du système de tirant pour l'ancrage ultérieur de coques de mur de parement dans la maçonnerie à double paroi

Information: Des briques pleines de briques de maçonnerie et de briques silico-calcaires ont été étudiées comme base d'ancrage

Résultats essentiels du MPA Stuttgart à partir des essais d'arrachement sur les tirants DESOI Tirant Plus W sur des briques de maçonnerie

La capacité de charge caractéristique d'une tirant hélicoïdale simple sous contrainte de traction est la suivante:

- par rapport à la résistance à la compression normalisée f_b :
 - $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ pour les briques
 - $N_{Rk} = 1,5 \text{ kN}$ pour la brique silico-calcaire
- par rapport à la résistance à la compression au moment de l'essai (f_{test})
 - $N_{Rk} = 3,5 \text{ kN}$ pour les briques
 - $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ pour la brique silico-calcaire

Avantages et bénéfices

- Intrusion minimale dans la maçonnerie
- Peut être utilisé pour presque tous les types de maçonnerie
- Absorption des forces de traction et de cisaillement

Notes de mise en application


Le tirant Plus W est vissé dans le mortier d'ancrage. La torsion du tirant hélicoïdal entraîne une liaison plus forte entre les deux composants du système. La consistance thixotrope du mortier d'ancrage l'empêche de s'écouler dans les espaces intermédiaires et creux. Le Tirant Plus W DESOI en acier inoxydable (1.4301) austénitique a un diamètre nominal de 8 mm et est disponible en flans de 180 mm à 400 mm (pas de 20 mm).

Interprétation et conclusions

- La capacité de charge requise d'une ancre hélicoïdale simple sous contrainte de traction est dépassée en toute sécurité par rapport à la forme de 1 kN dans chaque cas, même dans des conditions défavorables, telles qu'un nettoyage insuffisant du trou de forage, une profondeur d'encastrement insuffisante du tirant hélicoïdal, etc., les tirants peuvent supporter une charge de traction d'au moins 1 kN avec un déplacement de 1 mm.
- Max. distance des coques de maçonnerie 150 mm
- Montage des tirants Plus W:
 - Profondeur d'encastrement minimale dans les briques de maçonnerie = 102 mm
 - Profondeur d'encastrement minimale dans les briques silico-calcaires = 95 mm

La fonctionnalité des tirants à haute ou basse température, les temps de durcissement raccourcis, les charges permanentes et les conditions de gel et de rosée n'ont pas été testés. Ces facteurs devraient être déterminés à l'objet ou pour l'usage auquel ils sont destinés par la personne responsable.

Vormauerschale mit Dämmung | Mur de parement avec isolation



Plus d'informations






- Déclaration technique de DESOI GmbH avec notes techniques et méthodologie pour l'exécution, préparée en coopération avec Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH
- Rapport d'examen de la «Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart» (Rapport d'audit 903 3888 000 du 22.03.2018)





Vormauerschale komplett abgelöst; Drahtanker korrodiert | Mur de parement complètement détachée; ancre métallique corrodée

Allgemeine Information: Anker Plus W


Information générale: Tirant Plus W



Nr. | No. 25063



Nr. | No. 25083



9 Kontrolle der Ankertragfähigkeit mit Hilfe des Auszugsprüfgerätes.
Vérifier capacité de charge avec testeur d'ancre

① Hammerbohrer | Foret marteau

SDS-Plus Aufnahme, 2-Schneider | SDS Plus, 2 tranchants



ØxL [mm]	Variante	Variante	Nr. No.
14 x 260	Arbeitslänge 200 mm	longueur de travail 200 mm	85095
14 x 310	Arbeitslänge 250 mm	longueur de travail 250 mm	85097
14 x 450	Arbeitslänge 400 mm	longueur de travail 400 mm	85099

Vorteil/Hinweis

- 64% schneller durch neue Spiralform
- Längere Lebensdauer
- Kein Bohrmehlstau
- Höhere Bohrgeschwindigkeit

Avantages/Informations

- 64% plus rapide par la nouvelle forme hélicoïdal
- Longévité
- Pas d'accumulation de poussière
- Vitesse de forage plus élevée

② Blasebalg | Soufflet

zum Entfernen von Bohrstaub aus Bohrlöchern, Blasrohr Ø 8 x 300 mm
pour éliminer la poussière de forage de forures, tube de soufflage Ø 8 x 300 mm



Variante	Variante	Nr. No.
		25080

③ Blasepistole | Pistolet à air comprimé

zum Entfernen von Bohrstaub aus Bohrlöchern; Edelstahl-Blasrohr Ø 5 x 400 mm
pour éliminer la poussière de forage de forures, tube de soufflage Ø 5 x 400 mm
en acier inoxydable



Variante	Variante	Nr. No.
		25091

④ Nylon-Reinigungsbürste Brosse de nettoyage - nylon

mit Schnellspannknebel | avec écrou papillon rapide



Variante	Variante	Nr. No.
Ø 16 x 350 mm	Ø 16 x 350 mm	25063

④ Sprühpistole | Pistolet pulvérisateur

zum Vornässen von Bohrlöchern, Sprühlanze Ø 10 x 390 mm, 4 seitliche Austrittslöcher Ø 3 mm, Wasseranschluss Geka-Kupplung | pour pré-mouiller de forures, lance à pulvériser 10 x 390 mm, 4 sorties latérales Ø 3 mm, raccord d'eau système GEKA



Variante	Variante	Nr. No.
		25083

⑤ DESOI Spiralankermörtel DESOI Mortier d'ancrage

15-kg-Eimer, inkl. Technischem Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt
Geprüft durch: - iBMB-MPA-TU Braunschweig, Prüfnummer 1065/7363 a - MFPA Leipzig, Untersuchungsbericht U 2.1/06-351 - Brandprüfung nach DIN EN ISO 11925-2, Klasse E

HINWEIS: Bauchemische Produkte unterliegen bestimmten Transport- und Lagerbedingungen, um die Qualität und Funktionalität sicher zu stellen. Eine Rücknahme dieser Produkte ist daher ausgeschlossen. | seau de 15 kg, incl. fiche technique, fiche de sécurité, testé par l'université technique Braunschweig, test nr 1065/7363 a, et par MFPA Leipzig (institut pour la recherche des matériaux et les essais), rapport du test U 2.1/06-351 a, essai au feu selon DIN EN ISO 11925-2, classe E.

Information: Pour assurer la qualité et la fonctionnalité les produits chimiques de construction sont soumis à des conditions de transport et stockage particulières. En conséquence, une reprise de ces produits est exclue.



Variante	Variante	VE Unité	Nr. No.
15-kg-Eimer	seau de 15 kg	EIMER	53030

Vorteil/Hinweis

- Schrumpffrei und schwindkompensiert
- Hochsulfatbeständig
- Spezielle Zusätze gewährleisten einen hohen Haftverbund
- Für den Innen- und Außenbereich
- Leicht verarbeitbar

Avantages/Informations

- Résistant au retrait
- Forte résistance au sulfate
- Additifs spéciaux assurent une adhérence élevée
- Approprié pour l'intérieur et l'extérieur
- Facile à mettre en œuvre

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Produktbasis Base de produit	Zement ciment
Farbe Couleur	rotbraun rouge brun
Körnung Granulométrie	0 – 0,5 mm
Wasserzugabe Adjonction d'eau	ca. 2,25 l pro 15-kg-Eimer env. 2,25 l par seau de 15 kg
Ergiebigkeit Rendement	ca. 1,8 – 2 kg/lfm env. 1,8 – 2 kg/mètre courant
Druckfestigkeit (DIN 1164) Résistance à la compression (DIN 1164)	nach après 1 d < 19 N/mm ² nach après 3 d < 35 N/mm ² nach après 7 d < 44 N/mm ² nach après 28 d < 51 N/mm ²
Verarbeitungszeit Working time	ca. 60 Minuten (20 °C) env. 60 minutes (20 °C)

⑤ **Pneumatische Verfugpistole**
Pistolet à joint pneumatique

mit Materialrohr, Luftstecker | avec tube de matériau, raccord d'air comprimé



Variante	Variante	Nr. No.
		13668

Vorteil/Hinweis

- Nur maschinengängiger Fugenmörtel zur Verarbeitung geeignet

Avantages/Informations

- Seulement le mortier de joint pour des machines est approprié au traitement

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Betriebsdruck - stufenlos einstellbar	0 – 8 bar
Pression de service - réglable en continu	
Übersetzung Ratio de transmission	12:1
Korngröße Material Granulométrie matériau	max. 2 mm
Gewicht Poids	2,6 kg
L x B x H L x L x H	90 x 9 x 26 cm

⑤ **Manuelle Verfugpistole | Pistolet à joint manuel**

mit Materialrohr, ohne Zubehör | avec tube de matériau, sans accessoires



Variante	Variante	Nr. No.
		13659

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Übersetzung Ratio de transmission	12 : 1
Korngröße Material Granulométrie matériau	max. 2 mm
Gewicht Poids	1,4 kg
L x B x H L x L x H	46 x 8 x 22 cm
L x B x H (max. Arbeitsstellung)	79 x 8 x 22 cm
L x L x H (max. montée)	

Zubehör Accessoires	Nr. No.
Fülleinheit Dispositif de remplissage	25215
Materialrohrhalterung Fixation de tube de matériau	25200
Aufsteckadapter Adaptateur à emboîtement	13997

⑤ **Schraublanze | Lance à visser**

Außengewinde G ¾" | filetage mâle G ¾"




Ø x L [mm]	Variante	Variante	Nr. No.
12 x 200	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13976
12 x 300	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13984
12 x 500	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13981

Zubehör Accessoires	Nr. No.
Fülleinheit Dispositif de remplissage	25215
Materialrohrhalterung Fixation de tube de matériau	25200
Aufsteckadapter Adaptateur à emboîtement	13997

⑥ DESOI Anker Plus W | DESOI Anchor Plus W



Werkstoff V2A, Werkstoffnummer 1.4301 | matériau acier inoxydable, no. de matériau 1.4301



Variante	Variant	Nr. No.
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-180
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-200
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-220
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-240
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-260
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-280
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-300
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-320
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-340
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-360
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-380
Ø 8 mm	Ø 8 mm	20911-400

Vorteil/Hinweis


- Hochwertigeres Material (V4A, 1.4404, AISI 316L) auf Anfrage lieferbar
- Die Längen sind zwischen 180 mm und 400 mm in 20-mm-Schritten frei wählbar

Avantages/Informations

- Matériau de plus haute qualité (acier inoxydable, AISI 316L) est disponible sur demande
- Les longueurs entre 180 mm et 400 mm sont disponibles par pas de 20 mm

Technische Daten | Caractéristiques techniques

	Werkstoffnummer 1.4301	DIN EN 10088
Nichtrostender Stahl		
Acer inoxydable	nø de matériau 1.4301	DIN EN 10088
8 mm Nenndurchmesser	8,9 mm ² Querschnittsfläche	
8 mm diamètre nominal	8,9 mm ² superficie de la section	
Flächenträgheitsmoment	iZ = 5,91 mm ⁴	
Couple surfacique d'inertie		
Trägheitsradius Rayon d'inertie	iZ = 0,81 mm	
Streckgrenze Limite élastique	745 N/ mm ²	
Zugfestigkeit Résistance à la traction	880 N/ mm ²	



⑥ Drehvorrichtung | Outil d'installation

zum Einschrauben der DESOI Anker (Verankerung, Vernadelung) | pour visser le tirant DESOI (ancrage, clouage)



Variante	Variante	Nr. No.
Ø 8 mm	Ø 8 mm	25421

Die Drehvorrichtung kommt bei der Vernadelung zum Einsatz. Der DESOI Spiralankermörtel wird mit Hilfe einer Schraublanze in das Bohrloch eingefüllt. Mit einem Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine wird der Spiralanker mit der Drehvorrichtung in den frischen Mörtel eingedreht. Durch die drehende Bewegung wird der Spiralanker sehr gut vom Spiralankermörtel eingebettet.

L'outil d'installation est utilisé pour l'aiguillage. Le mortier d'ancrage DESOI est rempli dans le trou de forage à l'aide d'une lance à vis. Le tirant hélicoïdal est vissé dans le mortier frais à l'aide d'un tournevis sans fil ou d'une perceuse. Grâce au mouvement de rotation, le tirant hélicoïdal est très bien ancré par le mortier d'ancrage.

⑦ Schraublanze-Anschlag | Butée réglable

für Schraublanze Ø 12 mm | pour lance à visser Ø 12 mm



Variante	Variante	Nr. No.
		13969

⑨ Auszugsprüfgerät | Testeur d'ancrage

für DESOI Anker Plus Ø 8 mm, mit Manometer inkl. Aufnahmehrohr für Anker, mit Ausgleichplatte und Gelenkfüßen zum Ausgleichen unebener Flächen, im Kunststoffkoffer geliefert | pour DESOI Tirant Plus Ø 8 mm, avec manomètre incl. tube de positionnement pour le tirant, avec plaque de compensation et pieds articulés pour le nivelingement de surfaces inégales, livré dans une emballage en polymère



Variante	Variante	Nr. No.
		20703

Vorteil/Hinweis

- Geeignet für DESOI Spiralanker und DESOI Anker Plus W

Avantages/Informations

- Convient pour tirant hélicoïdal DESOI et DESOI Tirant Plus W

Ankerauszugsversuche, Tragschale und Vormauerschale

- Auszugsversuche mit Messung der Ankerkraft separat für Tragschale und Vormauerschale
- Mindestens 5 Anker je Wandfläche
- Auszug frühestens 24 h nach der Ankerherstellung
- Dokumentation der Auszugsversuche
- Zusammenstellung der Ergebnisse in einem Untersuchungsprotokoll

Essais d'arrachement de l'ancré, du mur porteur et du mur de parement

- Essais d'arrachement avec mesure séparée de la force d'ancrage pour le mur porteur et le mur de parement
- Au moins 5 ancrages par mur
- Extrait au plus tôt 24 h après la fabrication des ancrès
- Documentation des essais d'arrachement
- Compilation des résultats dans un protocole d'examen

Montageanleitung des Auszugsprüfgerätes | Manuel de montage pour le testeur d'ancrage



1

DESOI Anker Plus W laut Herstellerangaben einbringen. Um die Aufnahme anzubringen, muss der Anker Plus W mindestens 80 mm aus dem Mauerwerk ragen

Insérer le DESOI Tirant Plus W selon les instructions du fabricant. Pour installer l'adaptateur, le Tirant Plus W doit dépasser d'au moins 80 mm de la maçonnerie.



Aufnahme Ø 8 mm anbringen
Monter l'adaptateur Ø 8 mm



Auszugsprüfgerät auf Adapter stecken und an den Feststellschrauben horizontal ausrichten
Branchez le testeur d'ancrage sur l'adaptateur et alignez-le horizontalement avec les vis de verrouillage



4

Auszugsprüfgerät durch Drehen der Rändelmutter in Position bringen
Mettre le testeur d'ancrage en position en tournant l'écrou moleté



Ermittlung der Auszugswerte des DESOI Anker Plus W
Détermination des valeurs d'arrachement du DESOI Tirant Plus W

Fülleinheit | Dispositif de remplissage

zum Befüllen des Materialrohrs | pour remplir le tube de matériau



Variante

Variante

Nr. | No.

25215

Variante

R 3/4"

Variante

R 3/4"

Nr. | No.

13997



Materialrohr | Tube de matériau

für Verfugpistole | pour pistolet de jointoiement



Variante

Variante

Nr. | No.

13658

Materialrohrhalterung

Fixation de tube de matériau



Variante

Variante

Nr. | No.

25200

Vorteil/Hinweis

- Die Materialrohrhalterung wird am Materialbehälter eingehängt

Avantages/Informations

- La fixation de tube de matériau s'accroche au récipient

DESOI PowerMix HZM-1

Nr. | No. 12690

Beschreibung

Der Hand-Zwangsmischer DESOI PowerMix HZM-1 ist einfach und effizient einsetzbar. Durch die gegenläufigen Rührkörbe wird das Material sehr gut vermischt und aufgerührt. Auch Materialien mit großer Körnung sind durch die Form der Rührkörbe mischbar.

Einsatzmaterialien

- Mörtel aller Art
- Kleber
- Spachtel
- Estrich bis 4 mm Körnung
- Dämmstoff
- Fassaden- und Dispersionsfarben

Lieferumfang

2 gegenläufige Rührkörbe

Vorteile

- Hohe Mischleistung
- Kraftvoller Antrieb
- Einfache Bedienung und Reinigung

Description

Le malaxeur manuel DESOI PowerMix HZM-1 à mélange forcé est d'opération facile et efficace. Par les outils de mélange à mouvement contraire le matériau est mélangé parfaitement. La forme des outils de mélange permet de mélanger de matériaux à gros grains.

Matériaux appropriés

- Toutes sortes de mortier
- Colle
- Mastic
- Chape jusqu'à 4 mm de granulométrie matériau
- Matériau d'isolation
- Peinture pour façade et dispersion

Eléments livrés

2 outils de mélange à mouvement contraire

Avantages

- Puissance de mélange élevée
- Moteur puissant
- Maniement et nettoyage simples



1. Rührkörbe | Outils de mélange

2. Geschwindigkeitsregulierung | Régulateur de vitesse

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Anschlusswert Charge de connexion	230 V
Motorleistung Puissance du moteur	1,3 kW
Drehzahl Nombre de tours	140 – 400 U/min
Gewicht Poids	11,12 kg
L x B x H L x L x H	21 x 44 x 95 cm

DESOI PowerMix BRW-50

Nr. | No. 12085

Beschreibung

Das mobile Rührwerk DESOI PowerMix BRW-50 ist mit einem Becherrührer ausgestattet. Die durch die besondere Form des Becherrührers erzeugten Strömungen sorgen an allen Stellen des Materialbehälters für eine gleichmäßige und schonende Materialvermischung ohne Lufteinzug. Das Kippgelenk ermöglicht ein unkompliziertes Umfüllen des Materials und einfaches Leeren des Materialbehälters.

Einsatzmaterialien

- Injektionsmörtel
- Zementleim (ZL)
- Dichtschlämme
- Feinspachtel

Lieferumfang

Fahrwerk, Rührwerksantrieb mit Becherrührer, Kippgelenk, Rührwerkshalterung, 40-Liter-Materialbehälter, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Schonendes Rühren ohne Lufteinzug (keine Schaumbildung)
- Gleichmäßige Materialvermischung an allen Stellen des Behälters - kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Einfaches Umfüllen und Leeren durch Kippgelenk
- Mobil, kompakt, leicht
- Leistungsstark

Description

Le mélangeur mobile DESOI PowerMix BRW-50 est équipé d'un agitateur avec des éléments d'agitation coniques. Le flux produit par la forme spéciale des éléments d'agitation coniques cause une agitation de matériau douce et uniforme en tout point du récipient sans apport d'air. Le basculeur permet de transvaser le matériau sans problèmes et de vider le récipient facilement.

Matériaux appropriés

- Mortier d'injection
- Pâte de ciment
- Coulis d'étanchéité
- Mastic fin

Eléments livrés

dispositif de roulement, moteur avec agitateur avec des éléments d'agitation coniques, basculeur, dispositif de fixation, récipient de matériau de 40 litres, incl. mode d'emploi



1. Becherrührer | Agitateur avec des éléments d'agitation coniques

2. Rührwerk gekippt | Mélangeur basculé

Avantages

- Agitation douce sans apport d'air (pas de formation d'écume)
- Agitation de matériau uniforme en tout point du récipient - sans intervention manuelle
- Transvasement et vidage sans problème grâce au basculeur
- Mobile, compact, peu pesant
- Très performant

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Anschlusswert Charge de connexion	230 V
Motorleistung Puissance du moteur	1,3 kW
Drehzahl - stufenlos regelbar Nombre de tours - réglable en continu	250 - 580 U/min
Einfüllhöhe Hauteur de remplissage	86 cm
Gewicht Poids	20 kg
L x B x H - Arbeitsstellung L x L x H - montée	53 x 60 x 121 cm
L x B x H - Transport L x L x H - transport	53 x 60 x 95 cm



Hersteller von Injektionstechnik
Fabricant d'équipement d'injection

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
D-36148 Kalbach/Rhön
Tel.: +49 6655 9636-0
Fax: +49 6655 9636-6666
info@desoi.de | www.desoi.de



Qualitätsmanagement
Umweltmanagement
ISO 9001
ISO 14001
www.dekra.de/pd